

نیم پلی استر براق دو جزئی

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۵۷۰۰



شرکت آرنک گستر رسا

ثبت ۶۱۱۲۰۱

صفحه: ۱

شرح محصول

نیم پلی استر براق از شفافیت و براقیت فوق العاده ای برخوردار می باشد و همچنین علاوه بر حفاظت از سطح چوب زیبایی خاصی به آن می بخشد. خاصیت خشک شدن عالی و چسبندگی خوب از مزایای این محصول می باشد.

ابتدا سطح چوب با سیلر فوری 40789 و یا سیلر پلی یورتان 51789 پوشش و پوست زده شود تا یک سطح کاملا صاف و صیقلی بوجود آید سپس پوشش نیم پلی استر براق بر روی سطح اعمال گردد.

موارد استفاده

به عنوان یک ورنی براق برای حفاظت از سطوح چوبی استفاده می شود. این محصول به ویژه برای مبلمان چوبی که در محیط داخلی قرار دارند توصیه می گردد.

کاربرد محصول

روش اعمال:	اسپری ، قلم مو ، غلطک
دمای محیط:	حداقل 15-25 درجه سانتیگراد
دمای رنگ و سطح:	حداقل 15 درجه سانتیگراد
رقیق کننده:	86000 تابا
سخت کننده:	90859 تابا
درصد اختلاط وزنی:	نیم پلی استر براق (55700) 90 گرم
	سخت کننده (90859) 10 گرم
	رقیق کننده (86000) 40 گرم

شرکت آرنک گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

نیم پلی استر براق دو جزئی

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۵۷۰۰



صفحه: ۲

9	نیم پلی استر براق (55700)	درصد اختلاط حجمی:
1	سخت کننده (90859)	
5	رقیق کننده (86000)	
	8 ساعت	عمر مخلوط:
	30 دقیقه غبار ناپذیری در 25 درجه سانتیگراد	زمان خشک شدن:
	45 دقیقه خشک شدن سطحی در 25 درجه سانتیگراد	
	2 ساعت خشک شدن کامل در 25 درجه سانتیگراد	

خصوصیات محصول

75-79 ثانیه	گرانروی تحویلی (با کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
20-25 ثانیه	گرانروی مصرفی (با کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
1.01-1.02 گرم بر سانتی متر مکعب	دانسیته تحویلی
50-56 %	درصد جامد وزنی
$60^{\circ} \geq 75$	براقیت
عالی	چسبندگی
خیلی خوب	ظاهر

شرکت آرنک گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

نیم پلی استر براق دو جزئی

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۵۷۰۰



صفحه: ۳

آسیب جزئی	مقاومت در برابر مواد اسیدی ضعیف (تست سرکه)
پنبه را به سرکه آغشته نموده و به مدت 24 ساعت بر روی فیلم خشک نیم پلی استر قرار داده و برای جلوگیری از تبخیر سریع آن را بر روی یک لیوان می گذارید. پس از 24 ساعت سطح را باید با آب تمیز و خشک نمایید. سپس منطقه تست را برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	
مقاوم	مقاومت در برابر روغن خوراکی (روغن زیتون)
پنبه را به روغن زیتون آغشته نموده و به مدت 24 ساعت بر روی فیلم خشک نیم پلی استر قرار داده و برای جلوگیری از تبخیر سریع آن را در زیر یک لیوان می گذارید. پس از 24 ساعت سطح را باید با آب تمیز و خشک نمایید. سپس منطقه تست را برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	
آسیب جزئی	مقاومت در برابر آب
سطح فیلم خشک نیم پلی استر را با چند قطره آب آغشته نمایید. پس از 24 ساعت سطح را با یک پارچه خشک نموده، سپس منطقه تست را برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	
ضعیف	مقاومت در برابر الکل
پنبه پر از الکل (اتانول 96٪) را به مدت 1 ساعت بر روی فیلم خشک شده نیم پلی استر قرار دهید. پس از 1 ساعت باید سطح را با آب شسته و خشک نموده و سپس منطقه تست شده را برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی ارزیابی نموده.	
مقاوم	تست چای
یک لیوان چای را بر روی سطح چوب با پوشش نیم پلی استر قرار داده و پس از 10 دقیقه لیوان چای را برداشته و قسمتی که لیوان داغ بر روی آن قرار داشت را مورد بررسی قرار داده. در صورتی که هیچ تغییر رنگی بر روی سطح وجود نداشته باشد نتیجه مطلوب بوده است.	
مقاوم	تست نوشابه
مقداری از نوشابه را با پنبه آغشته نموده و به مدت 24 ساعت بر روی سطح نیم پلی استر قرار داده و برای جلوگیری از تبخیر سریع آن را در زیر یک لیوان می گذارید. پس از طی مدت مشخص شده سطح را باید با آب شسته و خشک نموده سپس منطقه تست برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی سنجیده خواهد شد.	

فام

بی رنگ (براق)

بسته بندی

کوارت - گالن - حلب

شرکت آرنک گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

نیم پلی استر براق دو جزئی

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۵۷۰۰



صفحه: ۴

زمان انبارداری

3 سال پس از تاریخ تولید

شرایط انبارداری

این محصول باید در ظروف درب بسته و در دمای پایین تر از 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. لازم به توضیح می باشد که این محصول می بایست به دور از رطوبت، نور خورشید و آتش قرار گیرد.

نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. برای ایمنی بیشتر می بایست در اطراف این محصول از کشیدن سیگار خودداری نموده و علاوه بر آن از مجاورت این محصول با هر گونه مواد اشتعال زا اجتناب نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان نیم پلی استر تابا قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند. مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

تاریخ بازنگری: 98/05

شرکت آرنک گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com