

# ورنی آب گریز

محصولی جدید از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۹۸۰۶۰



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۱

## شرح محصول

این محصول پوشش مات پایه آب جهت آب گریز نمودن سطح چوب می باشد. پوشش آب گریز باعث می شود که آب کمتر داخل سطح چوب جمع شود و یا آب از روی سطح چوب فرار کند که این خاصیت باعث می شود که چوب بر اثر نفوذ آب کمتر دچار آسیب شود. با ورود کمتر آب به داخل چوب رشد خزه، جلبک و قارچ اتفاق نخواهد افتاد.

## خواص ویژه

- پایه آب و دوستدار محیط زیست
- استفاده آسان با قلم مو
- آب گریز بودن

## موارد استفاده

استفاده از این محصول جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل چوب در فضای بیرونی می باشد. همچنین این محصول برای کلبه های چوبی، ساختارهای دیواری چوبی، فنس های چوبی، درب و پنجره چوبی، ساختارهای چوبی کنار استخر، سونا، حمام مناسب می باشد.

## روش کاربرد

به دلیل اینکه این محصول خواص آب گریز دارد خیلی مهم است که سیستم رنگ آمیزی چوب به چه صورت انجام شود. این شرگت فقط سه حالت زیر را جهت رنگ آمیزی سطوح توصیه می نماید:  
1- چنانچه قرار است چوب بصورت خود رنگ استفاده شود، می توان پوشش آب گریز را بر روی چوب خام اعمال نمود. بر روی پوشش آب گریز هیچ محصولی نمی توان اعمال نمود.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

# ورنی آب گریز

محصولی جدید از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۹۸۰۶۰



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۲

2- می توان چوب خام را با تابا ترانس و یا جوهر فام بخش تابا (پایه آب و پایه حلال) رنگی نمود و بر روی آن به عنوان لایه بعدی از پوشش آب گریز استفاده نمود. به هیچ عنوان نباید بر روی جوهر و یا تابا ترانس از سیلر و یا کیلر استفاده شود. این محصول باید با قلم مو و ترجیحا بصورت خوابیده اعمال گردد. چنانچه اعمال این محصول بصورت خوابیده امکان پذیر نیست باید بصورتی کار شود که این پوشش شره نکند. پوشش آب گریز باید حداقل سه دست پشت سر هم با یک فاصله کوتاه جهت جذب پوشش آب گریز به داخل چوب اعمال گردد. ممکن است سطوح چوبی نرم در مقایسه با چوب های فشرده و محکم نیاز به اعمال بیشتری داشته باشند.

## کاربرد محصول

روش اعمال:	فقط با قلم مو ترجیحا بصورت خوابیده
دمای محیط مناسب:	35-15 درجه سانتیگراد
دمای رنگ و سطح:	حداقل 15 درجه سانتیگراد
رقیق کننده:	آب
درصد رقیق نمودن با آب:	حداکثر تا 50٪
ظاهر:	ورنی مات
زمان خشک شدن:	10 دقیقه خشک شدن سطحی (در 25 درجه سانتیگراد)
	15 دقیقه خشک شدن کامل (در 25 درجه سانتیگراد)
	7 روز جهت خشک شدن بصورتی که ورنی آب گریز شود (در 25 درجه سانتیگراد)



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

# ورنی آب گریز

محصولی جدید از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۹۸۰۶۰



آرنگ گستر رسا

صفحه: ۳

## خصوصیات محصول

12-10 ثانیه	گرانروی (با کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
0.99-0.98 گرم بر میلی لیتر	دانسیته تحویلی
8-10 %	درصد جامد وزنی
خوب	چسبندگی
یکنواخت	ظاهر
مات	براقیت
8-8.5	PH محصول

## فام

بی رنگ و مات

بسته بندی

ظرف یک لیتری پلی اتیلن

## شرایط انبارداری و زمان ماندگاری

این محصول باید در انبار سر پوشیده و در دمای بالاتر از 5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. همچنین به دلیل اینکه این محصول پایه آب می باشد باید از یخ زدگی آن جلوگیری شود. زمان ماندگاری این محصول 1 سال از تاریخ تولید می باشد.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com



### نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش ، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

### نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه ، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده . پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان پوشش آب گریز قبل از استفاده ، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و حتما برای پروژه مورد نظر خود تست نمایند.

مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تاباشیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

تاریخ بازنگری: 1402/05