

سیلر بی رنگ پلی یورتان دو جزئی  
محصولی از شرکت تاباشیمی  
کد محصول: ۵۱۷۸۹



صفحه: ۱

## شرح محصول

سیلر پلی یورتان یک آستر دو جزئی بی رنگ جهت پر کردن حفره و چشمeh های چوب می باشد. پس از اعمال هر دست سیلر پلی یورتان چوب باید پوست بخورد تا در نهایت سطح صاف و صیقلی به وجود آید. سیلر پلی یورتان در مقایسه با سیلر فوری خیلی سریع تر و با پاشش کمتر چشمeh های چوب را پرمی کند و از نظر پوشش خیلی مقاوم می باشد.

## مشخصات محصول

شیار و چشمeh های چوب را خیلی سریع پر می کند  
فیلم و سطح مقاومی دارد  
مقاوم در برابر الكل ، پاک کننده ها و مواد غذایی  
موارد استفاده

به عنوان آستر برای پر کردن شیارها و حفره های سطح چوب قبل از اعمال لایه نهایی استفاده می شود. سیلر پلی یورتان به آسانی اعمال شده و خیلی زود خشک می شود. این محصول را می توان در صنعت مبلمان ، کابینت ، آشپزخانه ، تجهیزات اداری و درب چوبی استفاده نمود.

## کاربرد محصول

اسپری

روش اعمال

حداقل ۱۵-۲۵ درجه سانتیگراد

دماهی محیط

۱۵ درجه سانتیگراد

دماهی رنگ و سطح

۴۵-۳۰ میکرون

ضخامت فیلم پیشنهادی

شرکت آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

سیلر بی رنگ پلی یورتان دو جزئی  
محصولی از شرکت تابا شیمی  
کد محصول: ۵۱۷۸۹



صفحه: ۲

86090	تابا	رقیق کننده
86084	تابا	رقیق کننده جایگزین
51889	تابا	سخت کننده
100 گرم	سیلر بی رنگ پلی یورتان (51789)	درصد اختلاط وزنی
50 گرم	سخت کننده (51889)	با سخت کننده 51889
	1.5 ساعت (51889)	عمر مخلوط
5-10 دقیقه غبار ناپذیری در 25 درجه سانتیگراد		زمان خشک شدن
15-30 دقیقه خشک شدن سطحی در 25 درجه سانتیگراد		
3-4 ساعت خشک شدن کامل در 25 درجه سانتیگراد		

#### خصوصیات محصول

گرانروی تحويلی (کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)	60-65 ثانیه
گرانروی مصرفی (کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)	14-16 ثانیه
دانسیته تحويلی	0/96-0/98 گرم بر میلی لیتر
درصد جامد وزنی تحويلی	% 50-54
براقیت	مات
چسبندگی	عالی
ظاهر	خیلی خوب

فام  
بی رنگ

شرکت آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

سیلر بی رنگ پلی یورتان دو جزئی  
محصولی از شرکت تاباشیمی  
کد محصول: ۵۱۷۸۹



صفحه: ۳

#### بسته بندی

سیلر بی رنگ پلی یورتان دو جزئی (51789) گالن ۳.۶ کیلوگرم  
سخت کننده برای سیلر پلی یورتان (51889) ۱.۸ کیلوگرم

#### زمان انبارداری

۳ سال پس از تاریخ تولید  
انبارداری

سیلر بی رنگ پلی یورتان دو جزئی باید در ظروف درب بسته و در دمای پایین تر از ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. این محصول باید به دور از رطوبت، نور خورشید و آتش قرار گیرد.

#### نکات ایمنی

توصیه می گردد در زمان استفاده از این محصول از دستکش و ماسک استفاده شده و هوا به خوبی در جریان باشد. اگر پوست شما به این محصول آغشته شد بوسیله آب گرم و صابون آن را بشویید و اگر با چشم شما تماس پیدا کرد، چشم خود را شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.

#### نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی براساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان این محصول قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند.

مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

تاریخ بازنگری: 1400/05

شرکت آرنگ گستر رسا

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵

✉ rasa\_paint  
🌐 www.rasapaint.com