

تابا گلیز زیر نما / Transparent TABA Glaze

Transparent 10710 بی رنگ



Oak 10715 بلوط



Stone Pine 10711 کاج



Walnut 10716 گردو



Olive 10712 زیتون



Teak 10717 ساج



Rosewood 10713 اقاچیا



Chestnut 10718 شاه بلوط



Maple 10714 افرا



Mahogany 10719 ماهون





# TABA Glaze Shade Card

تابا گلیز پوشش دار / Enamel TABA Glaze

Light Grey 14411 خاکستری روشن



Grape Red 14416 قرمز انگوری



Chocolate Brown 14412 قهوه ای شکلاتی



Honey Yellow 14417 زرد عسلی




Cherry Red 14413 قرمز آلبالویی



Dark Green 14418 سبز تیره



Blue 14414 آبی اقیانوسی



Grass Green 14419 سبز چمنی



Nut Brown 14415 قهوه ای فندقی



Dark Brown 14420 ونگه





تابا گلایز پوشش یک جزئی مناسب برای سطوح چوبی در فضای باز می باشد و با توجه به موارد مصرف و روش اعمال از کارایی زیادی برخوردار می باشد. سیستم تابا گلایز به دو گروه تقسیم شده است. گروه اول تابا گلایز زیرنما که از ۱۰ فام مختلف تشکیل شده و گروه دوم تابا گلایز پوشش دار که در ۱۰ فام عرضه می گردد. تابا گلایز زیرنما نقش و نگار چوب را نشان می دهد در حالیکه تابا گلایز پوشش دار یک رنگ مشخص به سطح چوب می دهد. این محصول از سطح چوب در مقابل رطوبت و عوامل جوی محافظت می کند. در این کاتالوگ همه نمونه های رنگ تابا گلایز نشان داده شده است. قابل ذکر است تمامی نمونه ها بر روی روکش چوب افرا اعمال شده است.



### موارد مصرف

این محصول برای مصارف بیرونی ساختمان شامل کلبه های چوبی، آلاچیق، در و پنجره ساختمان، بالکن و تراس های چوبی، نمای چوبی بیرون ساختمان، مبلمان حیاط و پارک، نرده های چوبی و غیره مناسب می باشد. همچنین این محصول از چوب در مقابل قارچ ها، خزه ها و حشرات دیگر محافظت می نماید. شایان ذکر است این محصول را بر روی سطوحی که قبلاً رنگ شده است می توان استفاده نمود. برای این منظور باید ابتدا رنگ قبلی که چسبندگی به سطح چوب ندارد کاملاً برداشته شود و هرگونه ناهمواری که بر روی سطح چوب وجود دارد با بتونه (۴۰۶۰۰۰ تابا) ترمیم شود سپس تمامی سطح با سنباده متوسط و بعد با سنباده نرم پوست زده و در نهایت با تابا گلایز پوشش دار رنگ آمیزی شود.



قبل از اعمال تاباگلیز سطح چوب بایستی کاملا خشک، تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد، در جدول زیر روش مصرف مشخص شده:

روش اعمال	قلم مو یا رنگ پاش (پیستوله)
رقیق کننده مناسب	رقیق کننده کند ۸۵۰۰۰ تابا
نحوه اعمال	رقیق کننده سریع ۸۶۲۸۲ تابا
زمان خشک شدن برای استفاده از سنباده	<p>برای استفاده در فضای بیرون توصیه می شود، حداقل ۲ دست تابا گلیز اعمال گردد. دقت شود دست اول رقیق تر از حد معمول پاشش گردد تا اینکه رنگ کاملا داخل چوب نفوذ نماید. پس از خشک شدن دست اول، سطح چوب کمی با سنباده بسیار نرم پوست خورده سپس دست دوم که به صورت معمولی رقیق شده بر روی سطح اعمال گردد. پس از خشک شدن دست دوم، سطح چوب مجددا پوست خورده و لایه سوم اعمال گردد.</p>
زمان خشک شدن	<p>بستگی به دمای محیط، ضخامت فیلم رنگ و رقیق کننده استفاده شده دارد. اصولا باید توجه نمود که خشک شدن کامل برای سنباده زدن طولانی تر از خشک شدن سطحی می باشد. بنابراین خشک شدن کامل برای سنباده زدن می تواند بین ۶ تا ۱۲ ساعت باشد که این بستگی به شرایط یاد شده دارد.</p>
پوشش تنوری	<p>بین ۴ تا ۸ ساعت بستگی به دمای محیط دارد.</p>
رنگ آمیزی مجدد	<p>به ازای هر کیلو می توان حدود ۱۰ متر مربع را، یک دست رنگ آمیزی نمود.</p>
زمان انبار داری	<p>توصیه می گردد که برای مصارف بیرونی، سطح چوب هر ۲ الی ۳ سال مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز مجددا رنگ آمیزی شود. برای این کار سطح را کاملا تمیز نموده و با سنباده پوست زده و در نهایت با سیستم تاباگلیز پوشش داده شود.</p>
نکات ایمنی	<p>۳ سال پس از تاریخ تولید</p>
شرایط نگهداری	<p>لازم است در هنگام اعمال از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده گردد. توجه شود که کارگاه های نقاشی مجهز به هواکش پر قدرت باشند. این محصول باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود. پس از استفاده در ظرف بسته شود. این محصول بر پایه حلال و در نتیجه قابل اشتعال می باشد.</p>
شرایط نگهداری	<p>در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش نور خورشید و رطوبت نگهداری شود.</p>

