

# سیلر سفید پلی یورتان دو جزئی

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۱۱۷۵



ثبت ۶۱۱۲۰۱

صفحه: ۱

## شرح محصول

سیلر سفید پلی یورتان دو جزئی یک آستر مناسب برای سیستم های پوششی چند لایه می باشد. سیلر سفید پلی یورتان را می توان پس از هر بار پاشش پوست زد. توصیه می شود پس از پاشش یک یا دو روز بعد پوست زده شود تا سیلر مقاوم گردد و همچنین رد سنباده بر روی سطح نماند. برای آنکه کیفیت خیلی عالی به دست آید نیاز به اعمال چند دست سیلر سفید می باشد. در نهایت می توان قبل از استفاده رنگ رویه، آستر سفید پلی یورتان با شماره محصول 51185 را بر روی سطح اعمال و سپس رنگ رویه را پاشش نمود.

## مشخصات محصول

خشک شدن سریع

چسبندگی خوب

سنباده خوری عالی

## موارد استفاده

سیلر سفید پلی یورتان جهت آستر نمودن سطوح چوبی و یا MDF برای مبلمان مدرن، کابینت آشپزخانه کمد ها و درب ها مناسب می باشد.

## کاربرد محصول

روش اعمال

دمای محیط

دمای رنگ و سطح

ضخامت فیلم پیشنهادی

پوشش تئوری با 35 میکرون

پوشش تئوری با 35 میکرون

اسپری

حداقل 25-15 درجه سانتیگراد

15 درجه سانتیگراد

40-50 میکرون

15 متر مربع بر لیتر

14 متر مربع بر کیلوگرم

شرکت آرنک گستر رَسَا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

# سیلر سفید پلی یورتان دو جزئی

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۱۱۷۵



صفحه: ۲

86084	تابا	رقیق کننده
86090	تابا	رقیق کننده جایگزین
51889		سخت کننده
2	سیلر سفید پلی یورتان (51175)	درصد اختلاط
1	سخت کننده (51885)	سخت کننده 51885
	(51885) 3 ساعت	عمر مخلوط
	30 دقیقه غبار ناپذیری در 25 درجه سانتیگراد	زمان خشک شدن
	45 دقیقه خشک شدن سطحی در 25 درجه سانتیگراد	
	12 ساعت خشک شدن و سنباده خوری در 25 درجه سانتیگراد	
	24 ساعت خشک شدن و اعمال دست دوم در 25 درجه سانتیگراد	

## خصوصیات محصول

78-82 ثانیه	گرانروی تحویلی (کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
17-18 ثانیه	گرانروی مصرفی (کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
1/20-1/22 گرم بر میلی لیتر	دانسیته تحویلی
0/98-0/99 گرم بر میلی لیتر	دانسیته مصرفی
60-64 %	درصد جامد وزنی تحویلی
40-44 %	درصد جامد وزنی مصرفی
41-45 %	درصد جامد حجمی
عالی	چسبندگی
خیلی خوب	ظاهر

شرکت آرنک گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint

www.rasapaint.com

سیلر سفید پلی یورتان دو جزئی

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۱۱۷۵



صفحه: ۳

فام

سفید

بسته بندی

سیلر سفید پلی یورتان دو جزئی (51175) 4

سخت کننده سریع (51885) 2 ( 2 × 1 kg)

زمان انبارداری

3 سال پس از تاریخ تولید

انبارداری

سیلر سفید پلی یورتان دو جزئی باید در دمای پایین تر از 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

نکات ایمنی

توصیه می گردد در زمان استفاده از این محصول از دستکش و ماسک استفاده شده و هوا به خوبی در جریان باشد. اگر پوست شما به این محصول آغشته شد بوسیله آب گرم و صابون آن را بشویید و اگر با چشم شما تماس پیدا کرد ، چشم خود را شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی براساس مطالعه ، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده توصیه می شود مصرف کنندگان قبل از استفاده ، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و روی سطح خود و با شرایط خود تست نمایند. مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تاباشیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

تاریخ بازنگری: 1400/05

شرکت آرنک گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com