

تابا مтал

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۰۱_۴۲۳۰۴



پخش رنگ رسا

صفحه: ۱

شرح محصول

تابا مtal رنگ های زینتی طلایی و نقره ای جهت پاشش بر روی سطوح چوب می باشند. شفافیت و برآفیت آنها مانند ورق طلا و یا نقره ای می باشد.

مشخصات محصول

یک جزئی و خشک شدن سریع

بسیار زیبا و ارزنده

موارد استفاده

تابا مtal به عنوان لایه تزئینی بر روی سطح چوب جهت مبلمان و یا انواع فریم ، تابلو و یا آینه به کار گرفته می شود.

کاربرد

روش اعمال:

دمای محیط:

دمای رنگ و سطح:

رقیق کننده:

رقیق کننده جایگزین:

خشک شدن:

اسپری

حداقل ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد

حداقل ۱۵ درجه سانتیگراد

86057

86090

غبار ناپذیری ۱ تا ۲ دقیقه

خشک شدن سطحی ۳ تا ۵ دقیقه

اعمال ورنی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه

۲۵-۱۵ ثانیه

۱۲-۱۱ ثانیه

حدود ۰.۵۰٪

گراندروی تجوییلی (کاب دین ۴ در ۲۵ درجه سانتیگراد):

گراندروی مصرفی (کاب دین ۴ در ۲۵ درجه سانتیگراد):

درصد تینر خوری:



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵

@ rasa_paint

www.rasapaint.com

تابا مтал

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۰۱_۴۲۳۰۴



پخش رنگ رسا

صفحه: ۲

روش استفاده

سطح چوب و یا MDF را (با روکش و یا بدون روکش) سنباده زده سپس بر روی آن سیلر و یا آستر مناسب (مانند سیلر فوری ۴۰۷۸۹، پلی یورتان ۵۱۷۸۹، آستر سفید ۱۰۱۵۰، بتونه فوری پاشش ۴۰۶۰۰، آستر سفید پلی یورتان ۵۱۱۷۵) اعمال نماید.

جهت بهبود ظاهر پوشرنگ تابا مtal می توان سطح را با یک آستر رنگی پلی یورتان دیگر پوشش داد. (آستر قرمز پلی یورتان با شماره محصول ۵۱۱۹۶، آستر بژ پلی یورتان با شماره محصول ۵۱۱۹۷، آستر سفید پلی یورتان با شماره محصول ۵۱۱۹۸ و یا آستر مشکی پلی یورتان با شماره محصول ۵۱۱۹۹). پس از اعمال و خشک شدن آستر پلی یورتان باید سطح کمی با سنباده بسیار نرم مانند سنباده ۱۰۰۰ و یا ۱۵۰۰ پوست بخورد و تمیز گردد. سپس می توان پوشرنگ تابا مtal را با تینر ۸۶۰۵۷ رقیق و بر روی سطح پاشش نمود. پس از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه سطح خشک می شود به صورتی که ورنی و یا کیلر که به عنوان لایه محافظ محسوب می شود را می توان اعمال نمود. اصولا فقط کیلر و یا ورنی های دو و یا سه جزئی باید برای پوشش نهایی استفاده شوند. ورنی و کیلرهای مناسب این شرکت به شرح زیر می باشد:

- نیم پلی استر براق (۵۵۷۰۰) و یا مات (۵۵۷۹۰)

- پلی استر براق (۵۹۷۰۰)

- ورنی پلی یورتان دو جزئی براق (۵۱۷۱۵)، نیمه براق (۵۱۷۲۵)، مات (۵۱۷۹۰)

- ورنی پلی یورتان ضد خش براق (۵۱۷۶۷)، مات (۵۱۷۹۵)

- ورنی پلی یورتان دو جزئی براق مانند ۵۱۷۷۹، ۵۱۷۳۰، ۵۱۷۴۹ و ۵۱۷۴۹

محدوده رنگ و بسته بندی

پوشرنگ طلایی مایل به زرد ۴۲۳۰۱ ظرف ۲۵۰ گرمی



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵

✉ rasa_paint
www.rasapaint.com

تابا مtal

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۲۳۰۱_۴۲۳۰۴



پخش رنگ رسا

صفحه: ۳

پوشرنگ طلایی مایل به قرمز ۴۲۳۰۲ ظرف ۲۵۰ گرمی

پوشرنگ طلایی مایل به سبز ۴۲۳۰۳ ظرف ۲۵۰ گرمی

پوشرنگ نقره ای ۴۲۳۰۴ ظرف ۲۵۰ گرمی

در هر کارتون ۶ عدد پوشرنگ تابا مtal قرار می گیرد.

زمان و شرایط انبارداری

این محصول باید در ظروف درب بسته در دمای زیر ۳۵ درجه سانتیگراد و دور از رطوبت، نور خورشید و آتش نگهداری شود و زمان انبارداری ۲ سال پس از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش، ماسک صورت و تهويه مناسب از اصول اوليه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل ۱۵ دقیقه شستشو داده و بلا فاصله به پزشک مراجعه نمایید. برای ایمنی بیشتر می بایست در اطراف این محصول از کشیدن سیگار خودداری نموده و علاوه بر آن از مجاورت این محصول با هرگونه مواد اشتعال زا اجتناب نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد مصرف کنندگان حتما قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و بر اساس نیاز و نوع کاربردی که دارند، خود مورد آزمایش قرار داده و اطمینان حاصل کنند که این محصول برای مصرف آنها مناسب می باشد.

مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com