

ورنی پلی یورتان ضد خش مات

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۱۷۹۵



پخش رنگ رسا

صفحه: ۱

### شرح محصول

ورنی پلی یورتان مات دو جزئی یک پوشش عالی برای حفاظت از سطوح چوبی که نیاز به مقاومت بسیار بالا در برابر سایش و هرگونه خراشیدگی دارند، می باشد.

### مشخصات محصول

مقاوم در برابر خراش و سایش

مقاوم در برابر تمامی پاک کننده های خانگی

چسبندگی عالی

### موارد استفاده

استفاده از این ورنی پلی یورتان جهت محافظت از سطوح چوبی می باشد. توصیه می شود این محصول برای فضاهای داخلی ساختمان اعمال گردد.

### روش کاربرد

روش اعمال:

دمای محیط مناسب:

دمای رنگ و سطح:

ضخامت فیلم پیشنهادی:

پوشش ثوری با 35 میکرون:

پوشش ثوری با 35 میکرون :

رقیق کننده:

رقیق کننده جایگزین:

سخت کننده:

اسپری و یا قلم مو

25- 15 درجه سانتیگراد

حداقل 15 درجه سانتیگراد

35- 45 میکرون

12- 14 متر مربع بر لیتر

11.5- 13.5 متر مربع بر کیلو گرم

86034 تابا

86084 تابا و یا 86090 تابا

51895

آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

# ورنی پلی یورتان ضد خش مات

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۱۷۹۵



پخش رنگ رسا

صفحه: ۲

نسبت اختلاط:

ورنی پلی یورتان (51795) 100 گرم

سخت کننده (51895) 50 گرم

رقيق کننده 40-50 گرم

3 تا 4 ساعت

عمر مخلوط:

20-30 دقیقه غبار ناپذیری (در 25 درجه سانتیگراد)

زمان خشک شدن:

40-50 دقیقه خشک شدن سطحی (در 25 درجه سانتیگراد)

4-5 ساعت پس از آن دست دوم اعمال شود (در 25 درجه سانتیگراد)

شایان ذکر است حالت ضد خش این ورنی 10 روز پس از اعمال ایجاد می گردد.

خصوصیات محصول

28-32 ثانیه	کرانروی تحویلی (کتاب دین 1 در 25 درجه سانتیگراد)
14-18 ثانیه	کرانروی مصرفی (کتاب دین 1 در 25 درجه سانتیگراد)
1.1-1.15 گرم بر میلی لیتر	دانسیته تحویلی
54-58%	درصد جامد وزنی تحویلی
$20 : 0.5-1\%$ $60 = 5-7 \pm 2\%$	براقیت
عالی	چسبندگی
خیلی خوب	ظاهر
7-8	مقاومت در برابر خراش (سختی مداد)

آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint

www.rasapaint.com

# ورنی پلی یورتان ضد خش مات

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۱۷۹۵



پخش رنگ رسا

صفحه: ۳

مقاومت در برابر اسید ضعیف (آزمون سرکه)	مقاوم
یک پنبه را به محلول سرکه آغشته کنید، سپس به مدت 24 ساعت بر روی فیلم خشک ورنی پلی یورتان قرار دهید. پنبه را باید زیر یک شیشه قرار داده تا از تبخیر زودهنگام آن جلوگیری نماید. پس از 24 ساعت سطح چوب را بوسیله آب شسته و خشک نموده و در ادامه منطقه تست را برای هرگونه تغییر رنگ، آسیب، براقیت و چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	
مقاومت در برابر روغن خوراکی (آزمون روغن زیتون)	مقاوم
یک پنبه را به روغن زیتون آغشته نموده، سپس به مدت 24 ساعت بر روی فیلم خشک ورنی پلی یورتان قرار دهید. پنبه را باید زیر یک شیشه قرار داده تا از تبخیر زودهنگام آن جلوگیری نماید. پس از 24 ساعت سطح چوب را با آب شسته و خشک نموده و منطقه تست را برای هرگونه تغییر رنگ، آسیب، براقیت و چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	
مقاومت در برابر آب	مقاوم
چند قطره آب بر روی فیلم خشک ورنی پلی یورتان ریخته، پس از 24 ساعت سطح را بوسیله یک پارچه کاملاً خشک نموده و منطقه تست را برای هرگونه تغییر رنگ، آسیب، براقیت و چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	
مقاومت در برابر الکل	مقاوم
یک پنبه را به الکل آغشته نموده (اتانول 96٪) و برای 1 ساعت بر روی فیلم خشک ورنی پلی یورتان قرار دهید. پنبه را باید زیر یک شیشه قرار داده تا از تبخیر زود هنگام آن جلوگیری نمود. پس از 1 ساعت سطح را با آب شسته و خشک نموده، سپس منطقه تست را برای هرگونه تغییر رنگ، آسیب، براقیت و چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	
تست جای	مقاوم
یک لیوان جای را بر روی سطح چوب با پوشش ورنی پلی یورتان قرار داده و پس از 10 دقیقه لیوان را برداشته و نتایج تست را مورد بررسی قرار می دهیم.	
تست نوشابه	مقاوم
یک پنبه را به چند قطره نوشابه آغشته نموده و پنبه را به مدت 24 ساعت بر روی سطح چوب با پوشش ورنی پلی یورتان قرار دهید. پنبه را باید زیر یک شیشه قرار داده تا از تبخیر زود هنگام آن جلوگیری نمود. پس از 24 ساعت سطح را با آب شسته و خشک نموده و منطقه تست را برای هرگونه تغییر رنگ، آسیب، براقیت و چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	

آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

ورنی پلی یورتان ضد خش مات

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۱۷۹۵



پخش رنگ رسا

صفحه: ۴

#### بسته بندی

ورنی پلی یورتان دو جزئی (51795) گالن 4 کیلوگرم

سخت کننده (51895) ظرف فلزی 2 عدد 1 کیلوگرم

#### زمان ماندگاری

3 سال پس از تاریخ ساخت

#### انبارداری

این محصول باید در ظرف درب بسته نگهداری شده و دمای آن نباید بالاتر از 35 درجه سانتیگراد باشد. همچنین باید به دور از رطوبت، نور خورشید و آتش قرار گیرد.

#### نکات ایمنی

توصیه می گردد در زمان استفاده از این محصول از دستکش و ماسک استفاده شده و هوا به خوبی در جریان باشد. اگر پوست شما به این محصول آغشته شد بوسیله آب گرم و صابون آن را بشوئید و اگر با چشم شما تماس پیدا کرد، چشم خود را شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمایید.

#### نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی براساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان این محصول قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند.

مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تاسا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

آرنگ گستر رسا



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com