

# تابا پتینه

محصولی از شرکت تاباشیمی  
رنگ بندی: فام های مختلف



## پخش رنگ رسا

صفحه: ۱

تابا پتینه یک پوشش خاص هواخشک جهت سطوح چوبی تزئینی در محیط های داخلی و خارجی میباشد. تابا پتینه در شش رنگ مختلف ارائه میشود.

### مشخصات:

- ظاهر منحصر به فرد
- خشک شدن نسبتا سریع
- مقرون به صرفه

### استفاده:

تابا پتینه برای انواع مبلمان، درب ها، دیوارهای چوبی و کابینت های چوبی توصیه میشود.

### محدوده رنگ:

تابا پتینه بلوطی (11120) - تابا پتینه گردوئی (11121) - تابا پتینه سفید (11122) - تابا پتینه مشکی (11123) - تابا پتینه زیتونی (11124) - تابا پتینه ونکه (11125)

### کاربرد محصول:

قلم مو	روش اعمال
15-25 درجه سانتیگراد	دمای محیط
حداقل 15 درجه سانتیگراد	دمای رنگ و سطح
تابا 87006	تینر

### خصوصیات محصول:

85 تا 80 ثانیه	گرانروی تحویلی (با کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
40 تا 30 ثانیه	گرانروی مصرفی (با کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
0.9-1.4 gr/ml	دانسیته تحویلی
50-60%	درصد جامد تحویلی

# تابا پتینه

محصولی از شرکت تاباشیمی  
رنگ بندی: فام های مختلف



## پخش رنگ رسا

صفحه: ۲

### آماده سازی سطح :

تابا پتینه فقط برای سطوح چوبی طبیعی و یا روکش طبیعی که دارای گره های خوب و عمیق میباشند توصیه میشود. بهتر است با برس سیمی بر روی سطح کار شود تا گره های چوب کمی عمیق تر گردد. قبل از اعمال تابا پتینه باید سطح چوب را یک دست سنباده نرم زد.

### نحوه اعمال و مصرف :

اعمال تابا پتینه در سه مرحله انجام میشود:

#### مرحله اول : اعمال پتینه

غلظت تابا پتینه با رقیق کننده 87006 تنظیم می گردد و در ادامه این محصول را با یک قلم مو با کیفیت بر روی سطح اعمال می نمایید. پس از 4 - 3 دقیقه تابا پتینه را توسط پارچه از روی سطح طوری پاک نمائید تا این محصول فقط داخل گره های چوب بماند و یک طرح زیبا بدهد. برداشتن پتینه از روی سطح توسط یک پارچه خشک بدون استفاده از حلال ، آب و یا چیز دیگری انجام میشود. تابا پتینه بین 3-4 ساعت خشک می شود ، سپس می توان مرحله بعدی را اعمال نمود.

#### مرحله دوم : سیلر

سیلر پلی یورتان مخصوص چوب با شماره محصول 51789 را بر روی سطح اعمال میکنیم. پس از خشک شدن، روی سطح را سنباده می زنیم تا صاف و یکنواخت شود. پیشنهاد می شود دو دست سیلر پلی یورتان اعمال گردد. برای اطلاعات بیشتر در مورد سیلر پلی یورتان 51789 تابا به برگه مشخصات فنی این محصول مراجعه نمائید. سیلر پلی یورتان بین 3-1.5 ساعت خشک می شود ، سپس می توان مرحله بعدی را اعمال نمود.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱  
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint

www.rasapaint.com

# تابا پتینه

محصولی از شرکت تاباشیمی

رنگ بندی: فام های مختلف



## پخش رنگ رسا

مرحله سوم : پوشش نهایی

صفحه: ۳

در انتها بر روی سطح پتینه شده و سیلر خورده یک ورنی اعمال میشود. مناسبترین پوشش، ورنی تابا یورتان 53700 (ورنی پلی یورتان براق یک جزئی)، محصول 51715 تابا (ورنی پلی یورتان براق دو جزئی)، محصول 51725 تابا (ورنی پلی یورتان نیمه براق دو جزئی)، محصول 51790 تابا (ورنی پلی یورتان مات دو جزئی)، محصول 51779 تابا (ورنی پلی یورتان براق دو جزئی)، محصول 51765 تابا (ورنی پلی یورتان نیمه براق ضد خش دو جزئی) و یا محصول 51795 تابا (ورنی پلی یورتان مات ضد خش دو جزئی) میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از این پوششها ، لطفا به برگه مشخصات فنی مربوطه مراجعه کنید.

### بسته بندی :

6 عدد کوارت 0.946 لیتر در یک کارتن

### انبارداری:

این محصول باید در ظروف درب بسته در دمای پائین تر از 35 درجه سانتی گراد و دور از رطوبت، آفتاب و آتش قرار گیرد.

### عمر مفید :

سه سال پس از تاریخ تولید

### نکات ایمنی :

توصیه میگردد در زمان مصرف از این محصول از دستکش و ماسک استفاده شود و هوا بخوبی در جریان باشد. اگر پوست شما به این محصول آغشته شد بوسیله آب گرم و صابون آن را بشوئید و



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com

# تابا پتینه

محصولی از شرکت تاباشیمی

رنگ بندی: فام های مختلف



پخش رنگ رسا

صفحه: ۴

اگر با چشم شما تماس پیدا کرد، چشم خود را شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمائید.

## نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان تابا پتینه قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند. اگر محصول فوق خارج از شرایط گفته شده در مشخصات فنی استفاده شود این شرکت هیچگونه تضمینی را به مصرف کنندگان نمی دهد.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa\_paint



www.rasapaint.com