



صفحه: ۱

شرح محصول

تابا یورتان ورنی یک جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که برای پوشش چوب در فضای داخلی استفاده می گردد. تابا یورتان ورنی براق و مقاومی می باشد که در برابر ضربه نیز مقاوم است.

مشخصات محصول

مقاومت بالا
یک جزئی
خشک شدن سریع
چسبندگی بسیار خوب

موارد استفاده

تابا یورتان به عنوان پوشش محافظ و تزئینی برای سطوح چوبی مانند مبلمان ، پلکان چوبی ، سطوح چوبی کابینت آشپزخانه و دکوراسیون در فضای داخلی توصیه می شود.

روش کاربرد

قبل از اعمال این محصول سطح چوب باید کاملا تمیز شود و سپس سطح چوب با سیلر فوری تابا (40789) و یا سیلر پلی یورتان تابا (51789) چند دست پوشش و پوست زده شود که یک لایه نرم و صیقل شده بر روی سطح چوب ایجاد می گردد.

اسپری معمولی و یا قلم مو

حداقل 15 درجه سانتیگراد

حداقل 15 درجه سانتیگراد

روش استفاده:

دمای محیط:

رنگ و دمای سطحی:



- ضخامت فیلم پیشنهادی:
پوشش تئوری در 25 میکرومتر:
پوشش تئوری در 25 میکرومتر:
رقیق کننده:
زمان خشک شدن:
- 30-40 میکرومتر
22.6 متر مربع در لیتر
23.41 متر مربع در کیلوگرم
رقیق کننده تابا 86351، 86024، 86034 و 86090
- 5-10 دقیقه غبارناپذیری در 25 درجه سانتیگراد
 - 15-20 دقیقه خشک شدن سطحی در 25 درجه سانتیگراد
 - 2-4 ساعت پس از آن دست دوم اعمال شود

خصوصیات

23-25 ثانیه	گرانروی تحویلی (کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
16-17 ثانیه	گرانروی مصرفی (کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)
0.967 گرم بر میلی لیتر	دانسیته تحویلی
0.965 گرم بر میلی لیتر	دانسیته مصرفی
٪37.3	درصد جامد وزنی تحویلی
٪36	درصد جامد وزنی مصرفی
٪56.5	درصد جامد حجمی
$20 \leq 35\%$ - $60 \leq 68\%$	براقیت (روی چوب)
عالی	چسبندگی
خیلی خوب و یکنواخت	فیلم



تابا یورتان

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۳۷۰۰



صفحه: ۳

مقاومت در برابر محصولات اسیدی (آزمون سرکه)	مقاوم
پنبه را به سرکه آغشته نموده و به مدت 24 ساعت بر روی فیلم خشک تابا یورتان قرار داده و پس از 24 ساعت سطح را با آب شسته و خشک نموده و سپس منطقه تست را برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی مورد سنجش قرار می دهیم.	
مقاومت در برابر روغن زیتون	مقاوم
پنبه را به روغن زیتون آغشته نموده و به مدت 24 ساعت بر روی فیلم خشک تابا یورتان قرار داده و پس از 24 ساعت سطح را با آب شستشو داده و خشک نموده و منطقه تست را برای هر گونه تغییر مورد سنجش قرار می دهیم.	

مقاومت در برابر آب	مقاوم
سطح فیلم خشک تابا یورتان را با آب آغشته نموده و پس از 24 ساعت سطح را با یک پارچه خشک کرده و برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی ارزیابی نموده.	
مقاومت در برابر الکل	متوسط
پنبه پر از الکل (اتانول 96٪) را به مدت 1 ساعت بر روی فیلم خشک شده تابا یورتان قرار داده و پس از 1 ساعت باید سطح را با آب شسته و خشک نموده و سپس منطقه تست شده را برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی ارزیابی نموده.	
تست چای	مقاوم

یک لیوان چای را بر روی سطح چوب با پوشش تابا یورتان قرار داده و پس از 10 دقیقه نتایج آن را مورد بررسی قرار داده.	
تست نوشابه	مقاوم
مقداری از نوشابه را با پنبه آغشته نموده و به مدت 24 ساعت بر روی سطح تابا یورتان قرار داده و پس از طی مدت مشخص شده سطح را باید با آب شسته و خشک نموده سپس منطقه تست برای هر گونه تغییر رنگ، آسیب و یا از دست رفتن چسبندگی سنجیده خواهد شد.	

بسته بندی

6 کوارت (0.9461) در یک کارتن

زمان ماندگاری

شش ماه از تاریخ تولید



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۱
۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵



rasa_paint



www.rasapaint.com

تابا یورتان

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۵۳۷۰۰



صفحه: ۴

تابا یورتان را می بایست در ظروف درب بسته و در دمای پائین تر از 35 درجه سانتیگراد نگهداری نمود و این محصول را به دور از رطوبت، نور خورشید و آتش قرار داد. اگر درب ظرف آن باز شد باید این محصول هرچه سریع تر (طی چند روز) مورد استفاده قرار گیرد. پس از آن ممکن است محصول خشک شود.

نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. اگر این محصول با پوست بدن تماس پیدا کرد با آب ولرم و صابون شستشو نمایید. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. برای ایمنی بیشتر می بایست در اطراف این محصول از کشیدن سیگار خودداری نموده و علاوه بر آن از مجاورت این محصول با هر گونه مواد اشتعال زا اجتناب نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده، پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان پلی استر براق ایستاده تابا قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و تست نمایند. مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تابا شیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

