

آستر عامل چسبندگی بی رنگ

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۸۰۷۳



۱ | صفحه

شرح محصول

آستر عامل چسبندگی بی رنگ جهت ایجاد چسبندگی بر روی سطوح پلیمری از جنس PP و یا PP/EPDM استفاده می شود. این محصول به عنوان اولین لایه پس از چربی گیری با پاک کننده 86032 تابا بر روی سطح استفاده می شود سپس لایه های بعدی مانند آستر و یا رنگ بر روی آن پاشش می گردد. اصولاً قبل از استفاده آستر عامل چسبندگی شعله گیری بر روی سطح الزامی می باشد.

خواص ویژه

- چسبندگی خوب به سطوح پلاستیکی
- خشک شدن سریع

موارد استفاده

آستر عامل چسبندگی بی رنگ بر روی سپر اتومبیل و بقیه قطعات پلیمری از جنس PP و یا PP/EPDM استفاده می شود.

روش استفاده

قبل از اعمال این محصول ، سطح پلیمری را با پاک کننده 86032 تابا چربی گیری نموده سپس شعله گیری بر روی سطح پلیمری انجام می شود تا چسبندگی آستر عامل چسبندگی بر روی سطح مقاوم تر شود. بلافاصله پس از شعله گیری (1-3 دقیقه) آستر عامل چسبندگی بی رنگ روی سطح پاشش می شود. پس از 3 تا 15 دقیقه می توان رنگ رویه را بر روی آستر عامل چسبندگی پاشش کرد.



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰-۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵

۰۲۱-۶۵۳۶۶۹۸۱

۰۲۱-۶۵۳۶۶۲۰۴



rasa_paint



www.rasapaint.com

آستر عامل چسبندگی بی رنگ

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۸۰۷۳



۲ | صفحه

کاربرد محصول

روش اعمال:

دمای محیط مناسب:

دمای رنگ و سطح:

ضخامت فیلم پیشنهادی:

رقیق کننده:

زمان خشک شدن:

اسپری

حداقل 10 درجه سانتیگراد

حداقل 10 درجه سانتیگراد

12 میکرون

آماده پاشش می باشد

1-2 دقیقه غبار ناپذیری در 25 درجه سانتیگراد

3 دقیقه خشک شدن سطحی در 25 درجه سانتیگراد

15-3 دقیقه لایه بعدی در 25 درجه سانتیگراد

خصوصیات محصول

آزمایش	استاندارد	نتیجه آزمایش
گرانروی تحویلی (با کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)	DIN 53211	10-11 ثانیه
گرانروی مصرفی (با کاپ دین 4 در 25 درجه سانتیگراد)	DIN 53211	10-11 ثانیه
دانسیته تحویلی	ISO 2811	0.87 گرم بر میلی لیتر
چسبندگی بر روی PP و EPDM	ISO 2409	عالی = 0
تست رطوبت (پوشش کامل)	ISO 11503	بسیار خوب
تست کارواش (پوشش کامل)	D255376	0 سانتی متر مربع
مقاومت در برابر غوطه وری (پوشش کامل)	D231327	چسبندگی گرید 1 = 1 بلیستر $\geq 2 = 1$

بسته بندی

کوارت (0.946 لیتر) 6 عدد کوارت در یک کارتن



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰-۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵

۰۲۱-۶۵۳۶۶۹۸۱

۰۲۱-۶۵۳۶۶۲۰۴



rasa_paint



www.rasapaint.com

آستر عامل چسبندگی بی رنگ

محصولی از شرکت تاباشیمی

کد محصول: ۴۸۰۷۳



۳ | صفحه

شرایط انبارداری و زمان ماندگاری

این محصول باید در انبار سر پوشیده و در دمای محیط کمتر از 25 درجه سانتیگراد نگهداری شود. همچنین این محصول باید به دور از رطوبت، نور خورشید و آتش نگهداری شود. زمان ماندگاری این محصول 1 سال از تاریخ تولید می باشد.

نکات ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردی معمول مانند دستکش، ماسک صورت و تهویه مناسب از اصول اولیه نکات ایمنی می باشد. در زمانی که این محصول با چشم تماس حاصل نمود آن را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو داده و بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

نکات قابل توجه

اطلاعات موجود در این مشخصات فنی بر اساس مطالعه، تجربه و تست هایی است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت بدست آمده. پیشنهاد می گردد که مصرف کنندگان عامل چسبندگی بی رنگ قبل از استفاده، موارد موجود در این مشخصات فنی را مطالعه و خود تست نمایند. مشتریان در صورت لزوم می توانند با دفتر فروش شرکت تاباشیمی ارتباط برقرار کرده و آخرین اطلاعات به روز شده را در مورد مشخصات فنی دریافت نمایند.

تاریخ بازنگری: 1402/02



۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۰-۲

۰۲۱-۵۶۵۱۵۸۰۵

۰۲۱-۶۵۳۶۶۹۸۱

۰۲۱-۶۵۳۶۶۲۰۴



rasa_paint



www.rasapaint.com